

検査・試験・評価結果報告書

2026年3月3日

頁	1
枚	1

株式会社シーティージャパン 様

株式会社 消費科学研究所
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 2-1-1
江戸堀センタービル 20F
TEL (06) 6445-4670・FAX (06) 6445-4671

2026年2月24日に受け付けました供試品の検査・試験・評価の結果をご報告申し上げます。

言

承認	試験担当

1. 試験品 PCR再生ポリ袋

2. 試験依頼要旨

・ 引張試験

3. 試験結果

(1) 物性試験等

(方法) 引張試験: JIS Z 1702 準拠。

試験環境: 20°C、65%RH

項目		結果
引張強さ※1 (kgf/cm ²)	縦方向	292
	横方向	307

※1) 製品の状態で長さに平行な方向を縦方向、幅に平行な方向を横方向とする。

以上